

■ Produktbeschreibung

QPLUS Bitumenvoranstrich ist eine Bitumen-Lösung auf Basis von reinen Lösungsmitteln und Bitumen. Das Produkt ist ein schnell trocknender, stark haftender und sehr gut deckender Kaltbitumen-Voranstrich.

■ Produktvorteile

- schnelltrocknend (Abluftzeit ab ca. 8 Min., abhängig von Temperatur und Untergrund).
- sehr stark haftend auf Beton, Bitumen und gereinigten, entfetteten und rostfreien Metalluntergründen.
- sehr gut deckend, geringer Verbrauch.
- sehr gute Penetration auf den jeweiligen Untergründen.
- streich-, roll- und spritzfähig.

■ Anwendungsbereich

QPLUS Bitumenvoranstrich wird als Haftgrund und Versiegelung für heiß- und kaltverarbeitete bituminöse Abdichtungen im Flachdachbau (Neubau und Sanierung) sowie bei Bauwerksabdichtungen verwendet. Nur für Außenbereiche geeignet! Nicht in Sickergruben/Baugruben sowie auf WU-Beton verwenden. Nicht auf stark saugenden Untergründen (z. Bsp. Gasbeton, Holz etc.) verwenden. Im Bereich von Balkonen, Loggien und Laubengängen empfehlen wir, bis zur Trocknung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

■ Kenndaten

Basis:
lösemittelhaltiges Bitumen
UFI-Code:
VF30-6012-G00N-41MM
GISCODE: BBP70
Verbrauch: 250 g/m²
VOC-Gehalt: 400 g/l

Allgemeine Merkmale

Konsistenz		Flüssig
Farbe		Schwarz
Lagerfähigkeit im geschlossenen Behälter bei +5°C bis +35°C		24 Monate
Flammpunkt im geschlossenen Behälter		< 21° C
Feststoffgehalt bei 130°C	EN ISO 3251	48% - 54%
Din 53211 Viskosität bei 20°C - Düsendurchmesser 4		17" - 23"
Spezifisches Gewicht kg / lt bei 20°C	EN ISO 2811-1	0,94 kg/l ± 0,03
Staubtrocknungszeit bei 20°C und 55% relative Luftfeuchte		ab 8' - 10'
Tastbare Trocknungszeit		ab 10' - 15'

Technische Eigenschaften zur CE-Kennzeichnung gemäß EN 1504-2:2005 (C, Prinzip PI – MC – IR)

CO ₂ Permeabilität	EN 1062-6	SD > 50 m
Wasserdampf Durchlässigkeit	EN ISO 7783	Klasse I - SD < 5 m
kapillare Wasseraufnahme & Wasserdurchlässigkeit	EN 1062-3	w < 0,1 Kg / m ² ·h ^{0,5}
Abreißversuch zur Beurteilung der Haftzugsfestigkeit	EN 1542	≥ 1 N / mm ²

■ Chemische Zusammensetzung

QPLUS Bitumenvoranstrich ist ein bituminöser Voranstrich auf Basis von reinen organischen Lösungsmitteln (Xylol) und Bitumen.

■ Verarbeitung

QPLUS Bitumenvoranstrich auf den ausreichend getrockneten Untergrund durch Rollen, Spritzen oder Streichen vollflächig aufbringen. Der Untergrund muss ausreichend trocken und frostfrei sein (Temperatur Untergrund + Oberfläche mind. +5°C). Der Untergrund muss gereinigt und frei von Graten, Kiesnestern und scharfkantigen Unebenheiten sein. Der Untergrund muss tragfähig und gemäß Hersteller-Angaben frei von fremden Substanzen (Schmutz, Staub, Trennmittel etc.) sein. Nachfolgende Schichten dürfen nur bei vollständiger Trocknung/Härtung aufgebracht werden. Evtl. Abziehtest durchführen.

■ Sicherheitsnormen

Siehe Sicherheitsdatenblatt

■ Verpackung

- Metalleimer mit Auslaufstutzen (20 lt)
- Metalleimer mit Auslaufstutzen (10 lt)